

14.07.2023

Keramik üzlük divar daşlarının yoxlama-sınaq nəticələri

Təqdim edilmiş ölçüləri 239x71x12 mm olan keramik divar tavacıqları ГОСТ 27180-2019 “Плитки керамические. Методы испытаний” standartının sınaq metodlarına uyğun yoxlanılmışdır. Alınan nəticələr ГОСТ 13996-2019 “Плитки керамические. Общие механические условия” standartının texniki tələbi üzrə qiymətləndirilmişdir. Nəticələr cədvəldəki kimi olmuşdur.

Cədvəl

S/s	Qəliblənməsi, sinifi	Suhopması, %		Dağıdıcı qüvvə, N		Əyilmədə möhkəmlik həddi, MPa	
		ГОСТ 13996-2019 üzrə norma, %	Fakt	ГОСТ 13996-2019 üzrə norma, az olmamalıdır	Fakt	ГОСТ 13996-2019 üzrə norma, az olmamalıdır	Fakt
1	Yarımquru qəliblənmə, 2-ci qrup, BIIa	3.0 <E ≤6.0 maksimal tək göstərici 6.5	4.8	1000	1735	22, minimal tək göstərici 20	26.0

Təqdim edilən yarımquru qəliblənmə üsulu ilə hazırlanmış üzlük divar daşlarının yoxlanılan fiziki-mexaniki göstəricilərindən su hopması 3.0 <E ≤6.0% həddində olup, BIIa qrupuna aiddir. Dağıdıcı qüvvənin və əyilmədə möhkəmlik həddinin faktiki göstəricilərinə görə ГОСТ 13996-2019 standartının tələblərini ödəyir.